

TRAFIX S88

ARGAMASSA DE CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA, MONOCOMPONENTE PARA RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS QUE INIBE CORROSÃO NAS ARMADURAS METÁLICAS.

- Produto monocomponente de fácil aplicação;
- Aplicada manualmente ou projetada;
- Retração compensada;
- Inibidor de corrosão;
- Rápida liberação (24 horas);

TRAFIX S88 é uma argamassa monocomponente à base de cimento, fibras e aditivos químicos que promovem aderência e inibe inibe corrosão de armaduras.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Reparos em peças pré-fabricadas, protendidas;
- Elementos estruturais em geral;
- Pontes, viadutos ou obras marítimas;
- Reparos em reforços estruturais;
- Recobrimento de estruturas metálicas.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 32°C;
- Para aplicações em temperaturas inferiores a 5°C, consultar o Departamento Técnico da Bautech.

PREPARO SUBSTRATO

- Delimitar e cortar com disco de corte a área a ser reparada;
- O reparo a ser realizado deverá ter espessuras entre 1cm e 10cm;
- Caso a profundidade seja menor que 1cm, é necessário escarificar o mesmo, com auxílio de uma talhadeira ou martelête;
- A base deverá ser rugosa, limpa, sã e isenta de graxa, óleo ou poeira;
- Para substratos antigos e descontaminados, recomenda-se aplicar o Trafix EP como primer e aguardar 24 horas para aplicação do Trafix S88.

PREPARAÇÃO DO TRAFIX S88

- Em recipiente limpo, realizar a mistura do Trafix S88 junto à água de amassamento, obtendo uma mistura homogênea;
- A quantidade de água de argamassa varia de 2,1 litros a 2,8 litros pois depende da consistência desejada de aplicação.

APLICAÇÃO DO TRAFIX S88

- Aplicar o Trafix S88 em camadas de aproximadamente 2cm, após o início da pega 1º camada para aplicação da 2º camada, este tempo

deverá ser de 2 horas;

- O tempo de aplicação de aplicação

ESPESSURAS E JUNTAS

- Espessura mínima: 1cm;
- As juntas existentes deverão ser respeitadas.

LIBERAÇÃO

- 24 HORAS APÓS O TÉRMINO DA APLICAÇÃO.

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	25 kg
Densidade aproximada	1950 kg/m ³
Rendimento	19,5 kg/m ³

Resistência Mecânica (Mpa)

Idade	24h	7 dias	28dias
Compressão	2	50	60
Flexão	2	4	8,5

GARANTIA

Bautech garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia e limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contata de amassaar o Departamento Técnico da **Bautech**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original, ao abrigo da umidade e sem contacto com o solo.

Auxilio ao cliente: (11) 5572.1155

BAUTECH Ltda, São Paulo, Brasil

Bautech Ltda, São Paulo, BRASIL

www.bautechbrasil.com.br

e-mail: info@rapflex.com.br